

# 回収ガラスびんの品質向上に ご協力ください！

自治体によって回収されるガラスびんの品質向上が強く求められています。

異物が多すぎると再利用が不可能なこともあります。

そこで回収ガラスびんの品質を一定以上の水準に維持していただくために、

目安となる品質評価基準を設定しました。

**2006年4月1日より、**

**(財)日本容器包装リサイクル協会とガラスびんリサイクル促進協議会で統一された、  
回収ガラスびんの品質評価基準を採用しています。**



## 回収ガラスびん250kg

に含まれる異物の量が抜取検査の目安になります。

# 回収ガラスびんの品質評価基準

## ■回収ガラスびんの検査方法

### [抜取検査]

抜取サンプル量 1サンプル250kg以上

検査場所 自治体のストックヤード(保管場所)、または再商品化事業者の工場で、それぞれの異物を採取し判定。

検査記録 再商品化事業者が記録し、自治体に報告。

## ■品質ランクと評価基準

対象となる異物		品質区分					
		Aランク		Bランク		Dランク	
		1トン中の混入量	抜取検査・目安量 250kg中の混入量	1トン中の混入量	抜取検査・目安量 250kg中の混入量	1トン中の混入量	抜取検査・目安量 250kg中の混入量
キャップ類	アルミ	30g以下	7.5g以下 	60g以下	15g以下 	61g以上	
	鉄	50g以下	12.5g以下 	100g以下	25g以下 	101g以上	
	その他の金属	50g以下	12.5g以下 	100g以下	25g以下 	101g以上	
	プラスチック、 コルク栓等	500g以下	125g以下 	1,000g以下	250g以下 	1,001g以上	
陶磁器		30g以下	7.5g以下 	60g以下	15g以下 	61g以上	
石・コンクリート・土砂類		30g以下	7.5g以下 	60g以下	15g以下 	61g以上	
調理器、食器、哺乳びん などの耐熱ガラス		 <b>混入不可</b> 					
無色ガラスびん中の 他の色のガラスびん		500g以下	125g以下	1,000g以下	250g以下	1,001g以上	
色ガラスびん中の 他の色のガラスびん		1,000g以下	250g以下	2,000g以下	500g以下	2,001g以上	
ガラスびんの中の 中身残り、汚れ		0		割れずに中身が残っている状態。 1トン中1本程度		割れずに中身が残っている状態。 2本以上	
プラスチック・PET・ 缶・紙などの容器		0		1トン中1個		2個以上	

※回収ガラスびんに付いているラベルや外れにくいキャップ・中栓などは異物の対象になりません。

**Dランクの場合、引き取りできないことがあります。総合判定の基準は、回収ガラスびんの用途によって異なります。**

●お問合せ先

(公財)日本容器包装リサイクル協会  
ガラスびん3R促進協議会

TEL:03-5532-8592 FAX:03-5532-8515 URL:http://www.jcpra.or.jp  
TEL:03-6279-2577 FAX:03-3360-0377 URL:http://www.glass-3r.jp



この冊子はVOC(揮発性有機化合物)を含まない  
植物油インキを採用しています。